

## Invändig linoljefärg

**Linoljefärg inomhus används främst till snickerier men även till väggar, golv och tak.** Vid målning av golv måste man ta hänsyn till den långa tiden för genomhärdning av linolja som kan vara allt från några veckor till flera månader.

### Tänk på:

Liksom vid all målning gäller att det ska vara varmt och torrt. Träets **fuktkvot** får inte överstiga 16 %. Vid inomhusmålning är det viktigt att **se till att luftväxlingen är god:**

- Linoljans torkprocess bygger på tillgång till syre - så det måste finnas tillgång till friskt inflöde av syrerik luft.
- Då linoljan torkar bildas lågmolekylära kemiska föreningar, främst aldehyder, som skapar lukt och kan vara ett problem för känsliga personer. Man måste alltså även av denna anledning sörja för god luftväxling. Om det inte går att få naturligt genomdrag i rummet finns portabla luftväxlare att hyra.

**Tidigare målade ytor** tvättas först med lämpligt rengöringsmedel (lågt eller neutralt pH-värde) och får torka ordentligt innan ev. **grundmålning** – se separat **Produktblad**. **Det viktiga är att ytan är slät och icke-sugande vid slutstrykning - annars uppstår mattfläckar.**

**På nytt trä schellackeras alla kvistar** för att undvika genomslag av hartsämnen

**Använd en rund eller oval pensel** av god kvalitet och arbeta in färgen ordentligt i underlaget. Om fullgod grundmålning gjorts med samma kulör som toppfärgen kan en strykning räcka – men beroende på underlaget kan det krävas två strykningar med linoljefärg.

**Observera** att trasor och trassel indränkta med linolja kan självantända och orsaka brand. Förvara använda trasor under vatten eller bränn upp dem.

**Observera att invändigt gulnar linoljefärg på ställen som inte utsätts för direkt solljus. Färgen bör därför pigmenteras med grå eller annan kulör. För solbelysta ytor som i fönster är detta ett mindre problem.**

Engwall o. Claesson har tre olika linoljefärger avsedda för målning inomhus:

- Invändig Linoljefärg Blank
- Invändig Linoljefärg Halvblank
- Invändig Linoljefärg Matt

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)

# Engwall o. Claesson Linoljefärg

PRODUKTFAKTABLAD

Sid 2 januari 2016

## Invändig Linoljefärg Blank

Invändig Linoljefärg Blank är avsedd för invändig målning av paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Kokt linolja, linstandolja
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid, zinkvitt
<b>Viskositet:</b>	BF ca 3000
<b>Densitet:</b>	1,6 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	97-98 vikt%
<b>Glans:</b>	Blank
<b>Torktid:</b>	24-48 timmar vid normal rumstemperatur
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta, såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 300g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 10 g/l

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)

## Invändig Linoljefärg Halvblank

Invändig Linoljefärg Halvblank är avsedd för invändig målning av paneler, möbler, fönsteromfattningar och andra snickerier inomhus

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Rå kallpressad linolja, kokt linolja
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid
<b>Viskositet:</b>	BF ca 2000
<b>Densitet:</b>	1,5 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	99 vikt%
<b>Glans:</b>	Halvblank ca 50 vid målning
<b>Torktid:</b>	24-48 timmar vid normal rumstemperatur
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Såpa, lågaromatisk lacknafta
<b>Förpackning:</b>	0,5 liter, 1 liter, 5 liter



**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 300g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 10 g/l.

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)

# Engwall o. Claesson Linoljefärg

PRODUKTFAKTABLAD

Sid 4 januari 2016

## Invändig Linoljefärg Matt

Invändig Linoljefärg Matt är en helmatt färg för invändig målning. Färgen är avsedd för målning av väggar och tak inomhus.

### TEKNISKA DATA:

<b>Bindemedel:</b>	Svensk rå kallpressad linolja, linstandolja
<b>Kulör:</b>	RAÄ, NCS
<b>Pigment:</b>	Titandioxid
<b>Viskositet:</b>	BF ca 3000
<b>Densitet:</b>	1,4 kg/liter
<b>Torrhalt:</b>	92 vikt%
<b>Glans:</b>	Matt
<b>Torktid:</b>	24-48 timmar vid normal rumstemperatur
<b>Materialåtgång:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /liter
<b>Rengöring:</b>	Lågaromatisk lacknafta, såpa
<b>Förpackning:</b>	1 liter, 5 liter



**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 300g/l (2010)

**Produktens VOC:** < 10 g/l.

Engwall o. Claesson

PROFESSIONELL LINOLJEFÄRG UR TRADITION OCH KUNSKAP SEDAN 1915

Götlundagatan 11 | SE-124 71 Bandhagen

Tel. kontor: +46 (0)8-86 03 50 | Fax: +46 (0)8-99 90 03 | Hemsida: [www.eoc.se](http://www.eoc.se) | E-mail: [info@eoc.se](mailto:info@eoc.se)

## Underhåll och skötsel av Invändig linoljefärg

Blank linoljefärg får en sidenmatt yta efter ca 6 månaders oxidation. Matt linoljefärg har som nymålad en sidenmatt yta som blir matt efter ca 4-6 månaders oxidation.

För rengöring använd såpa i svag lösning. Tvätta med svamp eller trasa och skölj med rent vatten. Färgen tål starkare tvättlösning vid rengöring av hårt smutsade ytor, använd då såpa eller diskmedel.

**Observera:** Använd ej tvättmedel som innehåller ammoniak, det kan orsaka gulning.