



Pigmenterad olja 54-serien

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För professionell infärgning av golv inomhus

Osmo Pigmenterad Olja 54-serien är en högkvalitativ, lösningsmedels- och vattenfri produkt för professionella användare. Produkten passar för infärgning av alla typer av parkett- och trägol.

Lösningmedels- och vattenfri

Transparent – sidenmatt
Baserad på naturliga oljor
Mikroporös

Åtgång

1 liter räcker till 50-60 m² vid 1 applicering

Torktid

Ca. 12 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Osmo Stålspackel och maskin med vit rondell



Osmo Stålspackel



Golvmaskin



Welin Rondeller

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). Rengör eller slipa försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 beroende på träslag. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Infärgning av mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas ej. För ytbehandling används istället ofärgad Osmo 1101 Klarvax eller Osmo 6125 Hårdvaxolja 2K Pure.

Observera att det slutliga resultatet och åtgången av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

2. Applicering

Osmo Pigmenterad Olja 54-serien är färdig att använda, spädes ej. Ta av locket och rör om mycket noga. Sätt tillbaka locket och håll produkten direkt på golvet med hjälp av pipen. Arbeta inte med för stora ytor åt gången.

Transparent infärgning (1 applicering)

- Applicera produkten tunt i fiberriktning med Osmo Stålspackel. Utjämna hela ytan med maskin och vit rondell. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 12-24 timmar (över natten), söj för god ventilation.

Då ytan torkat utförs alltid slutbehandling med Osmo 5125 Hårdvaxolja Pure eller Osmo 6125 Hårdvaxolja 2K Pure (som alternativ slutbehandling kan även Hårdvaxolja Originalen eller Rapid användas.)

Se instruktion för vald produkt.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Pigmenterad olja 54-serien är enkla att städa då de alltid slutbehandlas med Osmo 5125 Hårdvaxolja Pure eller 6125 Hårdvaxolja 2K Pure. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, lätt fuktad trasa. Se instruktion för respektive slutbehandling.

De avbildade kulörerna är fotografier. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.




5411 Vit




5412 Silver



5413 Intensiv Vit



5414 Grafit



5415 Rök



5416 Jatoba



5417 Intensiv Svart



5436 Karamell



5437 Sand



5441 Havanna



5443 Cognac



5464 Tobak



5468 Antik



5471 Svart

Importör:
Welin & Co

Pigmenterad olja



2016.04.27 • Ersätter alla tidigare versioner. Sida 2/2