

Capamur-plus

Fasad- och sockelfärg för mineraliska underlag.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Mineraliska underlag utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Diffusionsöppen, S_d-värde: < 0,14 m (hög), V_1
Förpackningsstorlekar	2,5 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 2 Bas 3 Ingår i brytsystem. Brutna kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader.
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Styrenakrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden cementputs, fibercementskivor.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Sugande och stoftiga ytor primas med AmphiSilan Djupgrund LF före målning med Capamur-plus.</p> <p>Vid grund- och mellanstrykningar kan Capamur-plus spädas med max 10% vatten på släta ytor och 15-20% på strukturputser och vid färdigstrykning med max 5%.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	5 m ² /liter
Applikationsförhållanden	<p>Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.</p> <p>Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft</p>



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,019-0,023 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: april 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.