

BENAR Ädelträolja

BENAR Edeltreolja

Produktbeskrivning

Typ

Väderbeständig olja med UV-filter.

Egenskaper och fördelar

Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för bevaxning av svartmögel. Ger ett oljat utseende. Produkten har god inträngning och ger ett förstklassigt skydd.

För att behålla utseendet är det viktigt att upprepa behandlingen minst en gång per år. Innehåller UV-filter som skyddar träet mot missfärgning och gråning på grund av solljus. Oljan innehåller pigment som ger en svag gyllenbrun kulör. Kulören förstärker djupet hos tropiska träslag.

Användningsområde

För uppfräschning av ädla träslag. Rekommenderade användningsområden är först och främst trädgårdsmöbler och andra detaljer utav ädelträ.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L och 3 L
Kulör	Svagt gyllenbrun.
Generisk typ	Alkydolja för utomhusbruk.
Volymtorrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	0.87 - 0.89
Flampunkt	62 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/f): 700 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkten rekommenderas inte till terrassgolv, trappor och andra horisontella ytor. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga både före och under arbetets gång. Kom ihåg att behandla ändträ.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Skall inte appliceras med spruta.

Sträckförmåga (förbrukning) per strykning (m²/l)

Rekommenderad : 10-12.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Förtunning

BENAR Edeltreolja

JOTUN Lacknafta (White Spirit).

Tillsatt inga främmande oljor.

Förhållanden under applicering

Bör ej påföras vid risk för dagg.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	24 t	12 t	6 t
Brukstorr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast, torrt och fritt från fett, tvålrester, vax o. dyl. Ädla träsorter avfettas först med rödsprit och slippas lätt. Nedbrutet/tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och slipas ned till friskt trä.
Slutstrykning:	BENAR Ädelträolja. Påföres vått-i-vått tills träet är mättat. Ändrä/kapytor bör mättas extra noga. Eventuellt överskott av olja som inte suger in i träet torkas av då denna behandling skall ge ett oljat utseende. Torka av överskott av olja med en luddfri trasa. Önskas en klarlackad yta kan BENAR Ädelträolja efterbehandlas med minimum 4 x Clipper II eller BENAR Blank .

Ytterligare information

P.g.a. fara för självantändning skall använda trasor brännas omgående eller läggas i vatten.

Underhåll

Behandlingen bör upprepas minst en gång om året.

BENAR Ädelträolja är en tunnflytande olja som inte bildar någon film på ytan. Det är därför viktigt att träet kontinuerligt kontrolleras och underhålls vid behov. Särskilt utsatta är ytor vända mot syd och väst. Det kan vara nödvändigt att underhålla ytan flera gånger per år.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna överskott av olja från verktyg innan rengöring i vatten. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.