

GOLVFÄRG

WIBO GOLVFÄRG är en hartsförstärkt linoljefärg för målning av golv inomhus.

Produktbeskrivning

WIBO GOLVFÄRG en ren linoljefärg men är byggd för att tåla det fysiska slitaget som blir på golv inomhus.

Färgen har använts vid målning av trägolv i nyproduktion, vid underhåll av äldre byggnader och i offentlig miljö.

Förarbete

Våttorka träytan med ljummet vatten så att svällning av ytan uppstår. När träytan torkat - slipa ytan jämn med fint sandpapper.

Dammsug och dammtorka rummet.

Mätta ytan med JUPEX 45 Kinesisk Träolja.

Eventuell spackling av hål och schellackering görs på den grundade ytan.

Målning

Rör upp färgen och påför ett jämnt lager över den mättade ytan. Använd en rund hårpensel eller lackpensel av god kvalité och gå tillbaka och eftersläta med moddlare inom 30 minuter.

Mellan strykningarna bör det vara minst 3–5 dygn under normala förutsättningar (18–20°C och en luftomsättning på ½ rumsvolym/timme) för att första färglagret skall hinna härda innan den övermålas med andra lagret.

Påför ett andra lager Golvfärg och låt torka minst 5 dagar innan golvet tas i bruk.

Övrigt

Golvfärgen påförs bäst med rund hårpensel i lämplig storlek.

Lägg inte på Golvfärgen för tunt utan sikta på 0,8-1dl färg/m².

Ingen av färgerna skall spädas med lösningsmedel utan röras upp och appliceras som de är.

Under målningens gång – gör rent penslarna eller ställ dom i vatten med ett par droppar diskmedel så att det täcker borsten. Går då att måla direkt nästa dag.

Vid längre uppehåll skall penslarna inte stå i lösningsmedel utan göras rena med såpa tills all olja är urtvättad, samt avsluta tvätten med olivoljetvål som återfettar håret om svinborstpensel används.

Penslar som använts till JUPEX 45 görs rent direkt genom att skölja ur dem i vår Spädning/Rengöring och sedan tvättas med såpa och olivoljetvål.

Färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till närmaste återvinningsstation.

Papper, trasor och trassel som används för att torka upp spill etc. läggs i plastpåse och vattendränks innan de slängs. Tänk på brandrisken i porösa material ihop med linoljefärg.

Underhåll

Undvik att våttorka golvet med rengöringsmedel de första månaderna.
Därefter – våttorka med pH neutralt (pH7) tvättmedel

Om färgen målas i utrymmen som behöver våttorkas ofta kan man påföra ett lager hårdvax ovanpå färgen

Teknisk info

Användningsområde	Trägolvs inomhus
Bindemedel	Linolja, hartsolja, tungolja
Pigment	Titandioxid, Zinkvitt, järnoxider
Brandklass	Ej brandfarlig
Glans	Går ned i glansvärde efterhand
Torrhalt	Ca 95%
Sträckförmåga	10–12 m ² /liter

Lagring	Minst 2 år
Minsta temp vid målning	12°C
Verktyg	Rund anstrykare, lackpensel med naturborst
Rengöring av verktyg	Såpa vatten, WIBO Spädning/Rengöring
Spädning/förtunning	Skall ej spädas
Storlek	1, 3 och 5 liter
Torktid	Dammtorr ca 12 timmar Övermålningsbar 3–5 dygn

Självantädningsrisk i porösa material

Förvaras oåtkomligt för barn

EU gränsvärde (Kat A/d); 100g/l (2010)
Denna produkt innehåller < 100g/l VOC