

DALAPRO[®]

ROLL MAXIMUM

Mycket högflyllande grått färdigblandat rullspackel.



Utvecklad utifrån proffsmålarens höga krav på smidiga och lättslipade produkter.

För ispackling och bredspackling på väggar och tak.

Minimerar risken för blåsor på icke-sugande underlag.

Ger en fin yta som kan målas direkt efter slipning.

Rullspackel är tidsbesparande och skonsamt mot rygg och axlar.

Minskat CO₂-avtryck.

Svanenmärkt, EPD, M1 och IAC Gold.

Patent pending 3943466A1.

DALAPRO® ROLL MAXIMUM

Mycket högfyllande grått färdigblandat rullspackel.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Maximum är ett färdigblandat rullspackel med mycket hög fyllnadsförmåga. Smidigt att applicera och lätt att slipa. Minimal risk för blåsbildning på icke-sugande underlag. Lämpligt för ispackling och bredspackling av väggar och tak vid nybyggnad och renovering. Passar de flesta underlag och ger en fin yta som kan målas direkt efter slipning. Förutom tidsbesparing så är rullning av spackel ergonomiskt, vilket innebär mindre slitage på kroppen. Grått. Svanenmärkt.

Patentprocess pågår, tills vidare är teknologin bakom den höga fyllnadsförmågan skyddad av Patent Pending: EP 3943466A1.

ANVÄNDNING

Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.

ARBETSGÅNG

Spackla med roller på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +5°C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 150-220. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt-tjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Vid bredspackling med 1 mm skikt-tjocklek: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl.

Mer information finns på dalapro.se.

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,35 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Grå

Brandfarlighet: Sprider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plasthink 12 liter



Dalapro Roll Maximum är förpackad i en återvinningsbar hink som till största delen består av återvunnen plast.



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se

Senast ändrad 2023-09-07

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se