

# JOTUN Träolja V

## JOTUN Treolje V

### Produktbeskrivning

#### Typ

Specialolja för impregnerat trä (terrasser, utemöbler osv), för utomhusbruk.



#### Egenskaper och fördelar

Ger ett vackert oljat utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Har god inträngning och vattenavvisande effekt.

#### Underlag

Rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuum-impregnerat trä på tex terrassgolv, skärmskydd, trädgårdsmöbler osv.



jotun Penselrens

### Produktdata

#### Tillgängliga baser

Klar bas

#### Brytning

Upp till 6% med **Jotun Multicolor** brytpastor.  
Klar bas kan brytas över **Jotun Multicolor** till Gyllen och Gröntonad.  
Kan också brytas enligt **DEMIDEKK Terrasslasyr** och **TREBITT Terrasslasyr** klar bas recept, vid behov.  
Om den klara basen används utan färgtillsatser förväntas kortare hållbarhetstid.

#### Generisk typ

Alkydolja emulgerad i vatten.

#### Volymtorrhalt

21 ± 2 volym%

#### Litervikt

0.98

#### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Produkt färdig att användas. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga. Oljan skall vara torr innan den utsätts för fukt, säkerställ att det inte är risk för regn första dygnet efter applicering. Vid behandling av tätvuxna träslag som t ex. sibirisk lärk kan hållbarheten på behandlingen reduceras. Detta på grund av bristande inträngning i underlaget. Pigmenterad behandling skyddar träet bäst. Träoljan ser mjölkaktig ut i burken, men får ett färglöst utseende efter torkning.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Produkten skall inte påföras med spruta.

### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

|                | Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter) | Filmtjocklek per skikt (µm) |                 |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                |                                                   | Våt (beräknad)              | Torr (beräknad) |
| Rekommenderad: | 8 – 10                                            | 100 – 125                   | 21 – 26         |

### Förhållanden under applicering

Bör ej användas på trä med rimfrost. Undvik applicering i direkt solljus, fuktigt väder och låga temperaturer.

### Torktider

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| Luftens temperatur     | 10 °C | 15 °C | 23 °C |
| Underlagets temperatur | 10 °C | 15 °C | 23 °C |

|           |      |      |     |
|-----------|------|------|-----|
| Dammtorr  | 8 t  | 5 t  | 3 t |
| Brukstorr | 16 t | 12 t | 8 t |

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

| Underlag | Behandling |
|----------|------------|
|----------|------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nytt, impregnerat trä:    | <p>Bör torka 1-2 månader. Utfällningar av kopparsalter avlägsnas med en styv borste.</p> <p>Skölj noga med vatten och låt torka.</p> <p>Slutstrykning: Applicera <b>JOTUN Träolja V</b>. När träet är torrt påförs endast en tunn strykning. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Produkten bildar en tunn film med förankring till underlaget. För att erhålla ett jämnt slutresultat skall slutstrykning påföras in i föregående fält.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gammalt, impregnerat trä: | <p>Väderslitna ytor stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Obehandlat, oljat eller laserat trä tvättas noga med <b>TREBITT Terrasslasyrborttagare</b> som rengör, avlägsnar gammal olja och lasyr samt ljusnar upp träet. Innan vidare behandlingen skall underlaget vara fast, rent och torrt. OBS: Alla rester av <b>TREBITT Terrasslasyrborttagare</b> skall avlägsnas genom noggrann sköljning.</p> <p>Slutstrykning: Applicera <b>JOTUN Träolja V</b>. När träet är torrt påförs endast en tunn strykning. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Produkten bildar en tunn film med förankring till underlaget. För att erhålla ett jämnt slutresultat skall slutstrykning påföras in i föregående fält.</p> |

## Ytterligare information

**JOTUN Träolja V** skall inte användas som lasyr på trähus.

## Underhåll

**JOTUN Kraftvask** rekommenderas för användning vid behov. Detta avlägsnar smuts och lyfter fram kulören. Vidare underhåll beror av slitage.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga olja från verktygen före rengöring i penseltvätt och vatten. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.